

Disboxan 485 Fassadensiegel

Impregnante acril-silossanico, idrofobico, trasparente, ad effetto bagnato.



Descrizione del Prodotto

Descrizione	Svolge un'importante funzione di impregnazione di superficie su materiali edili porosi. Modifica sostanzialmente l'angolo di bagnatura dell'acqua, rendendo i supporti idrorepellenti, senza alterare la tipica porosità o le caratteristiche di traspiranza. Sono pertanto idonei supporti qualiintonaci, laterizi, arenarie, cementi e loro derivati, purché porosi. Il fattore di assorbimento capillare di acqua dei vari supporti, viene ridotto di oltre il 90%.
Campo di Applicazione	La modificazione acrilica presente in Disboxan 485 Fassadensiegel sviluppa un'efficace stabilizzazione del tipico polverino superficiale del cemento e del laterizio, generando per impregnazione l'idrorepellenza del primo strato dei materiali e li rende pronti per la protezione finale. Può essere utilizzato da solo o in combinazione con protettivi di finitura. In combinazione con protettivi: per supporti non pitturati, dopo l'impregnazione con Disboxan 485 Fassadensiegel, è possibile applicare come finitura i prodotti della linea AmphiSilan. E' anche possibile applicare come finiture i prodotti sintetici per facciate, escludendo come supporto gli intonaci a calce. Per questi e nei casi di presenza di crepe diffuse (non dinamiche) va applicato l'elastomerico diffusivo Capa-flex. Per avere un effetto coprente per supporti in cemento armato (non pitturati) usare Disbocret 515 Betonfarbe (all'acqua).
Proprietà del materiale	Un sistema particolare riguarda la riparazione su mattoni scuri, delle fughe di malta, di allettamento di laterizi e piastrelle a vista. Questa riparazione viene svolta in modo molto rapido e sicuro. E' basata su una prima impregnazione con Disboxan 485 Fassadensiegel, una successiva spatolatura con cazzuole normali di malte impastate con Disbon Konzentrat 760 e, sulla pulizia veloce (grazie all'idrorepellenza generata da Disboxan 485 Fassadensiegel) delle parti di malta in esubero. Applicare un'ulteriore mano con Disboxan 485 Fassadensiegel. Disboxan 485 Fassadensiegel possiede un forte potere di penetrazione nei supporti: infatti non viene rifiutato dalla tipica umidità residua presente negli intonaci, nei cementi e nei laterizi. I supporti risultano pertanto protetti da imbibizioni di acque meteoriche, dai possibili conseguenti fenomeni disgreganti dovuti al gelo. La migrazione verso l'esterno di eventuali soluzioni saline viene fortemente contrastata. Nell'arco di poche ore dall'applicazione si trasforma in microconcrezioni silicee all'interno dei pori dei supporti: questi risultano chiusi al passaggio dell'acqua, ma con dimensioni libere tali da lasciar fluire il vapore. Pur essendo un prodotto di semplice impregnazione risponde alle prescrizioni DIN 4108.3 che qualifica i protettivi per facciate che, per la loro contemporanea forte idrorepellenza e alta diffusività, concorrono al risparmio energetico degli edifici.
Imballaggi	Confezioni da 10 litri.
Colori	Trasparente, incolore. Non può essere miscelato con altri prodotti.



Magazzinaggio

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse, lontano da fonti di calore. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Dati tecnici

- Densità: Ca. 0,8 kg/l
- Flash point: 26 °C

Applicazione

Supporti idonei

Intonaci, laterizi, arenarie, cementi e loro derivati, purché porosi.

Preparazione del substrato

Accertarsi che l'umidità residua nei paramenti a mattone non superi il 3-4%: in caso contrario si possono verificare sbiancamenti sottostanti la protezione e quindi permanenti.

Metodo di applicazione

E' applicabile a pennello, rullo o con metodo flow-coating.

Diluizione

Applicare tal quale, senza diluizione.

Consumo/Resa

Ca. 200-400 ml/m² | 2,5 -5 m²/l, secondo assorbimento del supporto.

Condizioni di applicazione

Non applicare su superfici bagnate, calde, o sotto l'azione diretta del sole, con vento forte o umidità dell'aria superiore all'80%. Non lavorare con temperature inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C (prodotto, aria, supporto).

Proteggere le applicazioni fresche per almeno 4 ore da pioggia, nebbia e rugiada

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Tempo di essiccazione: 2 ore a 20 °C e 60% U.R.

Sovrapplicabilità

dopo 4 ore con se stesso o con protettivi a solvente.
dopo 72 ore con protettivi ad acqua.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **IN CASO DI INGESTIONE:** contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **NON** provocare il vomito. In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere. Contiene Nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»; Nafta (petrolio), pesante idrodessolforata; Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera.

Smaltimento

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti.

Valore limite Europeo per il contenuto in VOC

Di questo prodotto (cat. 1/h): 750 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 720 g/l VOC.

Aggiornamento: novembre 2017

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it